

WAKOL PU 216 Parketlijm

Technische Informatie

Toepassingsgebied

2-componenten reactielijm vlg. DIN EN 14293 voor de stootvaste installatie van

- 10 mm massief parket vlg. DIN EN 13227
- Mozaïekparket vlg. DIN EN 13488
- Hoogkantlamellenparket vlg. DIN EN 14761
- Dikke stroken vlg. DIN EN 13226
- Meerlaagsparket vlg. DIN EN 13489
- Massieve delen vlg. DIN EN 13226 en DIN EN 13990
- Kopshout RE / WE vlg. DIN 68702
- Laminaatvloeren die door de fabrikant voor de volvlakkige verlijming vrijgegeven zijn op zuigende en niet zuigende ondervloeren binnenshuis.

Bijzondere eigenschappen



1)

- oplosmiddelvrij volgens de definitie uit TRGS-610
- voldoet aan DIN EN 14293
- geschikt voor installatie op ondervloerverwarming
- watervrij - geen opzwellling van het hout

1) Emissieklasse vlg. Frans recht

Technische gegevens

Grondstofbasis:	Polyurethaan
Mengverhouding	10 gewichtsdelen comp. A + 1,1 gewichtsdeel comp. B
Wachttijd:	Geen
Open tijd:	ca. 70 minuten
Potlife:	ca. 35 - 40 minuten
Afbindtijd:	ca. 24 - 48 uur
Oppervlaktebehandeling:	Na tenminste 24 uur
Reiniging:	WAKOL RT 5960 Reinigingsdoekjes voordat de lijm afbindt

Houdbaarheid:		12 maanden bij kamertemperatuur
Temperatuur opslag:		niet beneden +5 °C, vorstgevoelig
GISCODE:		RU1
EMICODE:		EC1 PLUS R
Opbrengen en verbruik ²⁾ :		
TKB B3	850 - 1050 g/m ²	Mozaïek- en klein formaat kant en klaar parket
TKB B5	750 - 950 g/m ²	Groot formaat kant en klaar parket en laminaat
TKB B11	1050 - 1250 g/m ²	10 mm massief parket, hoogkantlamellenparket, dikke stroken, klein formaat kant en klaar parket en kopshout
TKB B13	1150 - 1350 g/m ²	Groot formaat dikke stroken, kant en klaar parket, massieve delen
TKB B15	1450 - 1550 g/m ²	Groot formaat massieve delen

2) Het verbruik is afhankelijk van de oppervlaktestructuur en zuigend vermogen van de ondervloer

Ondervloeren

Zowel de ondervloeren als de klimatologische omstandigheden dienen te voldoen aan de normen volgens DIN 18365. Ondervloeren dienen vlak, blijvend droog en vormvast te zijn. Verder moeten de ondervloeren vrij zijn van scheuren, verontreinigingen en stoffen die afbreuk kunnen doen aan de hechting. Anhydriet ondervloeren vlg. voorschriften van de producent en de geldende normen en merkbladen mechanisch voorbehandelen en stofzuigen.

Wij adviseren ondervloeren met geïntegreerde vloerverwarming voor te strijken. De droogtijd van het voorstrijkmiddel in acht houden.

Verwerking

De inhoud van de verpakking van de harder geheel in de lijmverpakking laten uitlopen en beide componenten met een geschikt roerapparaat minstens 3 minuten lang intensief mengen totdat een homogene kleur ontstaat en er geen slierten meer zichtbaar zijn.

Daarna de lijm gelijkmatig opbrengen met een getande lijmkam, waarbij lijmoepenhopen voorkomen moeten worden. Het parket direct inschuiven en goed aandrukken. Goed opletten dat er voldoende lijm op de onderzijde van het hout wordt overgebracht.

De geïnstalleerde delen mogen binnen de eerste 4 - 6 uur niet betreden worden.

Schuren en afwerken van het parket kan na de volledige afbinding van de lijm, bij genormeerde klimatologische omstandigheden na 24 uur, uitgevoerd worden.

Gereedschap direct na gebruik met WAKOL RT 5960 reinigingsdoekjes reinigen. Na afbinding van de lijm kan WAKOL PU 216 Parketlijm alleen nog mechanisch verwijderd worden!

Belangrijke aanwijzingen

Verwerking niet onder de +15 °C vloertemperatuur en +18 °C ruimtetemperatuur en luchtvochtigheid bij voorkeur tussen de 40 % en 65 %, maximaal tot 75 %. Bij koud weer het parket en lijm tijdig in de te beleggen ruimte laten acclimatiseren.

Vlekken op gelakte oppervlakken met WAKOL RT 5960 Reinigingsdoekjes volledig verwijderen voordat de lijm afgebonden is. Gedroogde lijmresten kunnen alleen nog mechanisch verwijderd worden.

Parket dat gerookt is moet voor de installatie vrij van een ammoniakgeur zijn.

Bij massief parket de dikte/breedte verhouding van 1:5 niet overschrijden.

De lijm niet onder + 20 °C of boven 65 % relatieve luchtvochtigheid verwerken.

Wij garanderen de gelijkblijvende hoge kwaliteit van onze producten. Alle instructies zijn gebaseerd op testen en op meerjarige praktische ervaring en op genormeerde omstandigheden. De veelheid van ingezette materialen en verschillende omstandigheden, die wij niet kunnen beïnvloeden, sluiten aansprakelijkheid van deze instructies uit. Daarom bevelen wij eigen testen aan. De gebruiksaanwijzingen van de producent van het parket en de op dit moment geldende normen moeten in acht worden gehouden. Bovendien staan wij u graag met onze technische ondersteuning ter beschikking.

De actuele product merkbladen vindt u op onze website www.wakol.com.

Met deze uitgave van 01.08.2016 verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.