

Blue Dolphin BD89 PU lijm | Product Informatie Blad

Productomschrijving

BD 89 is een 2 componenten PU lijm zonder toevoeging van water, epoxy en organische oplosmiddelen. Geschikt voor het leggen van parket op zandcement en houten ondergrond(en). Ook toepasbaar op vloerverwarming. Geschikt voor gebruikers met epoxy allergie.

Tools

Voor het verwerken van BD 89 raden wij aan gebruik te maken van lijmkam nr. 5.

Verwerking

Volgens voorschriften moet de ondergrond droog, vrij van scheuren, egaal en volledig schoon zijn van elementen die de aanhechting kunnen belemmeren.

Meng component A met component B tot een homogene substantie ontstaat.

Strijk BD 89 na het mengen van de twee componenten gelijkmatig met lijmkam nr. 5 op een schone ondergrond. Ga door met het leggen van het parket en zorg ervoor dat de houten elementen naar behoren tegen elkaar zijn geplaatst en klop hier zachtjes op om het hechtmiddel goed aan het hele oppervlak te doen hechten. Perfecte aanhechting aan de ondergrond is verzekerd indien minimaal 65% van elk houtelement in direct contact met de lijm is.

Indien de ondergrond poreus of brokkelig is, brengt u eerst een laag **Blue Dolphin Primer A** of **Blue Dolphin BD600 Rapid Primer** aan. De droogtijd voor de navolgende lagen hangt af van de gebruikte primer (zie product informatie blad).



Producteigenschappen

Mengverhouding :	10 : 1
Dekking :	1200 - 1800 g/m ²
Max. open tijd :	50-60 minuten
Uitharding :	36 - 48 uur
Kleur :	eiken, walnoot
Houdbaarheid :	1 jaar
Verpakking :	10 kg (A) + 1 kg (B)

Restvochtgehalte van de ondergrond

2,0% max. bij betonnen ondergrond
1,7% max. bij betonnen ondergrond met vloerverwarming
0,5% max. bij anhydriet ondergrond
0,2% max. bij anhydriet ondergrond met vloerverwarming

Waarschuwingen

Verwerkingstemperatuur tussen +10°C en +25°C. De ondergrond zou een temperatuur van minimaal +12°C / +15°C moeten hebben. Breng geen lijm aan als de relatieve luchtvochtigheid in de ruimte hoger is dan 75%. Leg geen parket wanneer wanden of plafonds nog nat zijn na het aanbrengen van stuc of witten. Blijf na het leggen minimaal 24 - 36 uur van het parket af. Na 36 - 48 uur kan de vloer geschuurd worden.

Deze informatie is gebaseerd op onze beste kennis en technische ervaringen. Zij is van algemene aard en is voor ons bedrijf op geen enkele manier bindend. In elk individueel geval moet de gebruiker een praktische test verrichten en is hij volledig zelf verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Veiligheidsadviezen

Schadelijk bij inademing. Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing en contact met de huid.

Buiten bereik van kinderen bewaren. Geen gas, rook, dampen of spuitnevel inademen. Contact met de huid vermijden. Draag beschermende handschoenen.

Bij ongevallen of als men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (en waar mogelijk het etiket tonen). Bij ongeval door inademing het slachtoffer naar frisse lucht brengen en laten rusten.