

Vorbereiding

Hout dient voor behandeling egaal geschuurd te worden. Voor de laatste schuurgang gebruikt u een korrel niet fijner dan 150. Na het schuren dient de vloer grondig stofvrij gemaakt te worden. Naast stofvrij dient het oppervlak ook vrij te zijn van vetten, wassen etc.

Tools

Blue Dolphin **Eco Wood 2K** kunt u met de volgende gereedschappen verwerken: lakroller 9mm, spaan.

Verwerking

Meng de B-component al roerend door de A-component en meng goed door. Mengverhouding: 1L (A) + 100ml (B) of 5L (A) + 500ml (B). Na vermengen het product zo snel als mogelijk verwerken.

- 1) Wanneer het oppervlak helemaal stofvrij is, verdeelt u de Blue Dolphin **Eco Wood 2K** gelijkmatig met een lakroller 9mm over het oppervlak.
- 2) Na circa 2-3 uur kunt u een tweede laag **Eco Wood 2K** rollen over het oppervlak. Hierbij hoeft niet tussen geschuurd te worden. LET OP: indien de tweede laklaag pas na 12 uur wordt aangebracht, raden wij aan het oppervlak licht op te schuren met een slijpnet korrel 220.
- 3) Na het aanbrengen van de tweede laklaag dient het behandelde oppervlak 12 uur te drogen.
- 4) Na 12 uur dient u het oppervlak te polijsten om de opstaande houtvezel glad te schuren. Na het polijsten het oppervlak goed stofvrij maken. Na het stofvrij maken kunt u de derde laag **Eco Wood 2K** aanbrengen.

Na 24 uur kan de vloer voorzichtig worden belopen. De vloer is volledig uitgehard en belastbaar na 10 tot 14 dagen



Producteigenschappen

Mengverhouding :	10 : 1
Uitstrijkrendement :	70 - 80 g/m ²
Potlife na opening :	2 uur
Houdbaarheid :	1 jaar
Aanraakdroog :	2 uur
Overschuurbaar :	12-16 uur
Glansgraad :	3
Verpakking :	1,1L / 5,5L

Verbuik

1e laag Eco Wood 2K :	10 m ² /L
2e laag Eco Wood 2K :	12 m ² /L
3e laag Eco Wood 2K :	14 m ² /L

Verbruik en uitstrijkrendement hangen sterk af van het zuigend vermogen en de aard van de ondergrond.

Onderhoud

Als onderhoudsmiddel voor de Blue Dolphin **Eco Wood 2K** raden wij de **Blue Dolphin Soft Balm** aan. Dit is een speciaal voedend reinigingsmiddel. **Gebruiksaanwijzing:** Goed schudden voor gebruik. Meng 1 dopje Soft Balm op 2L water. Product dun en gelijkmatig aanbrengen over het oppervlak met de BD Spray Mop of Polishdoek. Na droging van circa 20 minuten is het eventueel mogelijk het oppervlak na te poetsen met een katoenen doek.

Opslag

Blue Dolphin **Eco Wood 2K** koel bewaren in originele gesloten verpakking. Liefst in een geventileerde ruimte. Na opening beperkt houdbaar. Deze lak is gevoelig voor vorst.

Veiligheidsadviezen

Vermijd contact met ogen, huid etc. Gebruik beschermende handschoenen. Afval in daarvoor bestemde plaatsen inleveren. Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Zie voor meer informatie het Veiligheidsblad van dit product.

Meer informatie nodig over dit product?
Ga naar www.bluedolphin.nl.

