

Blue Dolphin Ecostar 2K Sport is een watergedragen 2-componenten sportlak op basis van polyurethanen, te gebruiken voor vloeren in sporthallen, sportscholen etc. Deze lak is ontwikkeld om te voldoen aan de anti slip vereisten voor sporthal vloeren. BD Ecostar 2K Sport voldoet verder aan alle standaard Europese eisen (EN14904:2006) die worden gesteld aan lakken voor sporthallen, sportscholen etc. Extreme hardheid, goede chemische en mechanische weerbaarheid maken van de BD Ecostar 2K Sport een hoogwaardig product.

## Kenmerken

Mengverhouding	10:1
Verwerkingstemperatuur	+10°C ÷ +25°C
Hulpmiddel	roller/borstel
Verdunning (indien nodig)	
Uitstrijkrendement	100 g/m <sup>2</sup>
Stofdroog	35 minuten (1)
Aanrakingsdroog	2 uur (1)
Levensduur na opening	2 uur
Schuurbaar met schuurpapier	24 uur

Glansgraad	20
Houtoxidatie	licht
Opvulling poriën	uitstekend
Stabiliteit bij opslag	1 jaar (2)
Verpakking	5L+0.5L

(1) bij 20°C en 65% relatieve vochtigheid

(2) in de originele gesloten containers bij temperaturen tussen +10°C en +25°C

## Arbeidsstappen:

### 1. Voorbereiding

BD Ecostar 2K Sport moet, met de juiste mengverhouding aangebracht worden op een geschuurde en schoongezogen houten vloer. BD Ecostar 2K Sport kan ook aangebracht worden op een voorbereikte, industriële vloer.

### 2. Gebruiksaanwijzing

Breng als eerste laag BD Ecoprime 2K Sport aan. Hierna schuurt u het oppervlakte met schuurpapier korrel 220 of 320 en kunt u een laag Ecostar 2K Sport aanbrengen.

Schuur hierna opnieuw met korrel 220 zodat u één of meerdere lagen Ecostar Line Color kunt aanbrengen.

Na de droging van deze laag kunt u een tweede laag BD Ecostar 2K Sport aanbrengen.

Het is essentieel om een gelijkmatige laag BD Ecostar 2K Sport aan te brengen. Voor het aanbrengen van deze sportlak kunt u gebruik maken van een 11mm microvezelroller.

