

Master RD-2K Lak is een tweecomponenten sneldrogende vloerlak die werkt met een isocyanaatvrije vernettingsverharder. Het is bedoeld voor openbare ruimtes met intens zwaar verkeer, zoals kantines en trappen, vanwege zijn uitzonderlijk sterke bescherming, hoge slipweerstand en extreme weerstand tegen zwarte schoenstrepen, krassen en vlekken. De lak is volledig helder en behoudt de lichte uitstraling van het hout. Deze lak voor binnen wordt op een eenvoudige en veilige manier aangebracht en zorgt daarna voor een comfortabel binnenklimaat.

- **Uiterst sterk en krasvast**
- **Voldoet aan de hoogste normen voor slipweerstand**
- **Lichte Scandinavische uitstraling**
- **Keurmerk Binnenklimaat**



## Toepassingsgebied

Voor het lakken van nieuwe, onbehandelde en nieuw geschuurde houten vloeren in openbare ruimtes met veel verkeer. Geschikt voor alle houtsoorten.

## Gebruik

Vorbereiden	Het is belangrijk dat zowel het hout als de lak een temperatuur van minstens 15°C hebben (bij voorkeur ca. 20°C) met een gemiddelde luchtvochtigheid van ongeveer 50%. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is voor een optimale verdamping en droogtijd. Gebruik voor het fijnschuren van blank hout een schuurpapier of een schuurpad met korrel 100-120. Stofzuig grondig en veeg de vloer schoon met een goed uitgewrongen natte doek. De vloer moet volledig droog zijn voordat de primer wordt aangebracht. Gebruik bij het primen WOCA Master Base Primer voor nieuw geschuurd hout om de verlijming van de zijkant te verminderen. Als alternatief kunt u WOCA Master Multi Primer proberen voor exotische houtsoorten of oudhout dat eerder is behandeld met olie of was. Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.
Fijnschuren	Korrel 100-120
Behandelen	1 x primer + 2 x Master RD-2K Lacquer
Verwerking dag 1	Breng de primer aan. Wanneer deze droog is, meng WOCA Master 2K Hardener met de lak en schud deze grondig voor u dit gebruikt. Laat het mengsel tien minuten rusten vóór gebruik, zodat de verharder geactiveerd kan worden. Een laag Master RD-2K Lacquer moet onverdund worden aangebracht met een 9 mm waterlak roller. Zorg dat er geen lak blijft liggen. Breng de lak nat-in-nat aan om overlappingen te vermijden. Laat het oppervlak tot de volgende dag drogen.
Verwerking dag 2	Schuur het oppervlak met korrel 120-120 en stofzuig dan goed het oppervlak. Goed afgesloten en reeds gemengde lak kan de volgende dag opnieuw gebruikt worden. Eventueel aanvullen met verse lak en verharder in de voorgeschreven verhouding. Breng de laatste laag Master RD-2K Lacquer met verharder aan.

## Droogtijden

Tussen lagen	2-3 uur bij 20°C.
Licht gebruik	5-6 uur.
Volledig uitgehard	5 dagen.
Opmerking	Meubilair mag pas na 24 uur terug worden geplaatst. Schoonmaken en tapijten leggen mag pas na 5 dagen. Als u de droogtijden niet respecteert, kan dit hechtingsproblemen veroorzaken en minder bestendig zijn. Voor elke laklaag wordt de droogtijd langer. De droogtijden worden minder lang bij een hoge temperatuur en lage luchtvochtigheid. De droogtijden worden langer bij een lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid.

## Technische gegevens

---

Basis	Polyurethaan.
Dichtheid	1,00-1,05 g/ml
Drogestofgehalte	Circa 33 %
Houdbaarheid	1 jaar na productiedatum
Verwerkingstemperatuur	+15-25°C en ca. 50% luchtvochtigheid.
Viscositeit:	Circa 22 sec.
Verbruik	Ca. 8-10 m <sup>2</sup> /L, afhankelijk van de houtsoort en het oppervlak.
Glansgraad	Mat/glanzend ca. 10 en zijdemat/glanzend ca. 20.
Mengverhouding	100 ml verharder op 5 L lak.
Houdbaarheid na mengen	Het mengsel moet binnen 5 uur na het mengen worden gebruikt.
Reiniging gereedschap	Gebruik water.
Bewaren	+10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer (max. + 25°C).
VOS	VOS-Max: 105 g/l, MAXIMALE GRENSWAARDE (A/e (VB)): 130 g/l.
Verpakking	5 L
Goedkeuringen	Binnenklimaat Keurmerk, R10 AgBB Z-157.10-182

## Onderhoud en bijbehorende producten

---

Wekelijks schoonmaken	Master Cleaner
Halfjaarlijks onderhoud	Master Care
Gerelateerde producten	Master 2K Hardener
Gereedschap	Lakrol, 9 mm pool

## Contact

---

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.*