

## OPLOSMIDDELVRIJE KLEURLOZE – SNEL BELASTBARE – 2 COMPONENTEN VLOEROLIE

### EIGENSCHAPPEN

Floorservice Hardwasolie 2K is een snel drogende en beloopbare Hardwasolie voor de professionele parketlegger op basis van plantaardige oliën en wassen, droogstoffen en additieven. Hardwasolie 2K verdiept de natuurlijke structuur en de kleur van de behandelde oppervlakte. Goede slijtweerstand, waterafstotend, bestand tegen wijn, bier, cola, koffie, thee, vruchtensappen, melk en water conform DIN 68861 1A.

### TOEPASSING

voor alle soorten parket- en plankenvloeren, te verwerken als 1- of 2- laag systeem.

### TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur:	niet lager dan 16°C.
Potlife:	4 uur.
Droogtijd:	8-12 uur, afhankelijk van omgevingstemperatuur en ventilatie. Deuren en ramen open zetten
Belastbaar:	chemische en mechanische weerstand na 24 uur.
Aggregatietoestand:	vloeibaar.
Kleur:	verkrijgbaar in 17 kleuren.
Geur:	karacteristiek.
Viscositeit bij °C:	38-42 s 4mm.
Vaststofgehalte (%):	99,51 Gew-%



### VEILIGHEIDSADVIES

Zelfontvlaming door autoxidatie door met het product gedrenkte lap mogelijk.

### GhemVOCVerfV

max.30 g/l VOS (grenswaarde 01.01.2010: 400 g/l cat. A/e).

### VERPAKKING

930 ml (komponent A), 70ml (komponent B).  
125 ml kleurmonster (komponent A).

### VERWERKING

Color Hardwasolie 2K (A) voor gebruik zeer goed roeren. Dan 70 ml verharder (B) toevoegen aan 930 ml (A) en nogmaals goed roeren. De ondergrond moet gladgeschuurd (laatste schuurbeurt met korrel 120), droog (houtvochtigheid max. 10%), stof- en vetvrij zijn.

### AANBRENGEN MET SPATEL:

Color Hardwasolie 2K gelijkmatig met spatel aanbrengen. Na 10-30 minuten het overschot met een beige pad verwijderen. Onmiddellijk erna de tweede laag op dezelfde manier aanbrengen. Verbruik: 20-30 ml/m<sup>2</sup> per laag. Na uiterlijk 30 minuten het overtollige olie met een beige pad verwijderen. Na 20 minuten met een witte pad inpolijsten.

### AANBRENGEN MET KORTHARIGE MOHAIRROLLER:

1x dun en gelijkmatig aanbrengen. Verbruik: ca. 50 ml/m<sup>2</sup>, afhankelijk van de houtsoort. Na 10 – 30 minuten de overtollige olie met een spatel of een rubberen wisser verwijderen en het gehele oppervlak met een beige pad bewerken. Na ca. 20 minuten met een witte pad inpolijsten.

LET OP! Er mag geen overtollige olie op de vloer blijven staan.

### REINIGING & ONDERHOUD

Floorservice Parketreiniger en Floorservice Onderhoudsolie.

### INDUSTRIËLE VERWERKING

Met een enkelwals of dubbelwals een laag aanbrengen zodat na eventuele pad- of borstelstations nog ca. 20 g/m<sup>2</sup> olie aanwezig is.

Bovenstaande produktinformatie en advies zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide testen en ervaringen, echter vanwege de komst van nieuwe materialen, verschillende werkwijzen en andere door ons niet te beïnvloeden factoren kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij adviseren dan ook in twijfelgevallen vooraf een test te doen.