

VLOEROLIE OP BASIS VAN PLANTAARDIGE OLIËN EN WASSEN

EIGENSCHAPPEN

Floorservice Hardwasolie Topfinish FF Satin (Naturio 001) of Hardwasolie Topfinish mat (Naturio 002) verdiept de natuurlijke structuur en de kleur van de behandelde oppervlakte. Na afwerking met Floorservice Hardwasolie Topfinish FF is het hout bestand tegen wijn, bier, cola, koffie, thee, vruchtensappen, melk en water conform DIN 68861 1A en bestand tegen speeksel en zweet conform DIN 53160. Afhankelijk van de toepassing van Naturio 001 of Naturio 002 ontstaat er een zijdeglanzende of matte oppervlakte.

TOEPASSING

voor alle soorten houten vloeren en meubelen binnen, als kleurloze impregneer of afwerking.

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingstemperatuur:	niet lager dan 16°C
Droogtijd bij 20°C / 65% RV:	ca. 8 à 10 uur bij goede ventilatie. Deuren en ramen open zetten. Minder belastbaar na 3 dagen, volledig belastbaar na ca. 3 weken.
Materiaalverbruik:	1 liter = ca. 12 - 15 m ² bij twee lagen of 24 - 30 m ² bij een enkele laag.
Reiniging gereedschap:	met terpentijn of bij industriële toepassing met Floorservice Machine- en Walsreiniger.



OPSLAG

Koel en droog. Bij reeds geopende verpakkingen kan huidvorming optreden. Deze huid voor hernieuwd gebruik verwijderen.

VEILIGHEIDSADVIES.

Met Hardwasolie FF doordrenkte doeken en pads in water leggen (gevaar van zelfontbranding!). Daarna met het gewone huisvuil afvoeren. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

GhemVOCVerfV

max. 490 g/l VOS (grenswaarde 01.01.2010: 500 g/l cat. A/i).

VERPAKKING

1000 ml

125 ml kleurmonster.

VERWERKING

voor gebruik goed roeren. Hardwasolie FF is gebruiksklaar. De ondergrond moet gladgeschuurd (laatste schuurbeurt met korrel 120), droog (houtvochtigheid max. 14%), stof- en vetvrij zijn. Hardwasolie FF dun en gelijkmatig met een kortharige mohair rol, mop of spatel aanbrengen. Na 10 tot max. 15 minuten met een éénschijfsmachine en een dikke witte pad inpolijsten en de eventueel overtollige olie met een viltpad verwijderen. Na een droogtijd van 8 - 12 uur (afhankelijk van omgevingstemperatuur en ventilatie) een tweede laag aanbrengen. In geval van sterk zuigende ondergronden eventueel een derde laag aanbrengen. Bij veel exotische houtsoorten of als eindafwerking over bijv. Floorservice Color Hardwasolie FF is het voldoende één laag op te rollen en te laten drogen.

INDUSTRIËLE VERWERKING

Met een enkelwals of dubbelwals een laag aanbrengen zodat na eventuele pad- of borstelstations nog ca. 20 g/m² aanwezig is. Hierna verder afwerken zoals hierboven is beschreven.

REINIGING & ONDERHOUD

Floorservice Parketreiniger en Floorservice Onderhoudsolie.

Bovenstaande produktinformatie en advies zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide testen en ervaringen, echter vanwege de komst van nieuwe materialen, verschillende werkwijzen en andere door ons niet te beïnvloeden factoren kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij adviseren dan ook in twijfelgevallen vooraf een test te doen.