

STAUF

— seit 1828 —



STAUF D 11

Dispersie-textielvloerbedekkingslijm



Technische Datasheet


| | |
|--------------------------------|---|
| Productnummer | ✓ 141250 |
| Speciale kenmerken | ✓ vermindert krimpnaden ✓ snelle afbinding |
| Waar te gebruiken | ✓ voor textiel-vloerbedekking |
| Toegelaten vloerbedekkingen | ✓ Getuft tapijtmets latex backing ✓ Getuft tapijt met vlies backing ✓ Naaldvilt ✓ Kugelgarn® ✓ Webware, van latex voorzien kokos/sisal ✓ textielen sportvloerbedekkingen voor punt- en oppervlakte-elastische constructies |
| Toegelaten ondergronden | ✓ Calcium sulfaat (anhydriet) gietvloeren ✓ Dubbel-vloerplaten ✓ Plankenvloeren ✓ STAUF-egaliseermiddelen ✓ Spaanplaten (P4 naar P7), OSB (OSB/2 naar OSB/4) ✓ Niet van een deklaag voorziene gipsplaat ✓ Cement dekvloeren |
| Toegelaten egalisatieproducten | ✓ STAUF XP 20 ✓ STAUF GS ✓ STAUF GS Stand ✓ STAUF GS Basic ✓ STAUF FZ ✓ STAUF XP 10 ✓ STAUF RM ✓ STAUF SSP RAPID |
| Toegelaten onderlagen | ✓ op aanvraag |
| Producteigenschappen | ✓ weerstand tegen veroudering ✓ toegelaten bij vloerverwarming ✓ zeer goed draadbeeld ✓ toegelaten voor stoelrollen volgens DIN 12592 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Kleur | ✓ crème |
| Verbruik per m ² | ✓ 325g met lijmkan tanding 1 ✓ 400g met lijmkan tanding 2 |
| Inlegtijd | ✓ 5 - 15 minuten bij 20 °C |
| Ontluchtingstijd | ✓ 5 - 15 minuten |
| Belastbaarheid | ✓ na 24 uur |
| Omgevingsklimaat bij verwerking | ✓ Min. 18 °C, max. 75% omgevingsluchtvochtigheid, max. 65% aanbevolen |
| Transportvereisten | ✓ vorstvrij |
| Opslagvoorschriften | ✓ vorstvrij ✓ droog ✓ koel |
| Houdbaarheid | ✓ 9 maand |
| Giscode | ✓ D1 |
| Ecode | ✓ EC1 plus |
| Beschikbare verpakkingseenheden | ✓ 14 kg Kunststof emmer |



CONTROLE VAN DE ONDERGROND


Vóór het verleggen moet de ondergrond gecontroleerd worden zoals voorgeschreven in de norm DIN 18365 en/of volgens de geldende nationale voorschriften. De ondervloer moet onder meer bestand zijn tegen druk en rek, vrij van scheuren, blijvend droog, vlak, voldoende stevig aan de oppervlakte, stofvrij en mag geen resten vertonen van hechtingwerende lagen, steengruis etc. Verder moet beoordeeld worden op porositeit en voldoende ruwheid van het oppervlak. Bij cement-(giet)dekvloeren als bij calciumsulfaat-(giet)dekvloeren moet nagegaan worden of deze voldoende zuigend zijn en droog. Omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid als ook de temperatuur van de ondervloer moeten gecontroleerd worden.



VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De voorbereiding van de ondervloer is belangrijk om zeker te stellen dat deze klaar is voor de legwerken, d.w.z. absoluut stofvrij, stevig, voldoende ruw, waar nodig zuigend, vlak, blijvend droog en zonder scheuren. Om dit te bewerken kunnen voorbereidende werkzaamheden noodzakelijk zijn (vegen, stofzuigen, borstelen met borstelmachine, afschuren of aanschuren, affrezen, kogelstralen), afhankelijk van de soort ondervloer en de toestand ervan. Scheuren en voegen, behalve rand-uitzetvoegen en andere bouwconstructievoegen, moeten middels STAUF-Giethars en de bijbehorende haken blijvend gesloten worden. Gaten en instulpingen kunnen met een vormvast egalisatieproduct van Stauf gevuld worden. Voorverleggen van vloerbedekking zijn de professioneel voorbereide ondervloeren in de regel met een geschikte STAUF egaline te egaliseren. Op geëgaliseerde ondergronden niet meer voorstrijken.

VERWERKING



Samenhangend met het legwerk dienen ook de aanwijzingen van de vloerfabrikant in acht genomen te worden. Lijm met een geschikt gereedschap op de ondergrond aanbrengen, puddelvorming of lijmnesten vermijden. Grof gestructureerde tegels vereisen overeenkomstige troffels met grovere tanden. Na de aangegeven indroogtijd de vloerbedekking binnen de inlegtijd leggen en stevig aandrukken of wrijven. Let op volledig bedekking van de achterzijde van de vloerbedekking (volvlakverlijming)! Luchtbelletjes door aandrukken, indien nodig met kurkplank, vermijden. Mocht de vloerbedekking niet direct gefixeerd worden, dan de vloerbedekking na ca. 45 minuten nogmaals aandrukken.

AANSPRAKELIJKHEIDSVORBEHOUD



Wat hier aangegeven wordt volgt de laatste stand van ons onderzoeks- en ontwikkelingswerk. Hierdoor ontstaat voor ons geen enkele aansprakelijkheid daar wij geen invloed uitoefenen op de geleverde prestaties en omdat de leginstructies nationaal en lokaal van elkaar kunnen verschillen. Hetzelfde geldt voor de door ons gratis en vrijblijvend ter beschikking gestelde commerciële en technische adviezen. Het is daarom aanbevolen zelf uit te zoeken en vast te stellen of de voorgestelde producten geschikt zijn voor het beoogde doel. Deze nieuwe uitgave vervangt alle voorgaande uitgaven van onze technische fiches, leginstructies en dergelijke aanbevelingen in verband met het gebruik van onze producten.

STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH . Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany
Fon: +49 (0) 2739 301-0 . Fax: +49 (0) 2739 301-200 . Email: info@stauf.de

11.09.2024 - 07:07:13