

## Lithofin Resin-EX Speciaal verwijderaars-gel

### Beschrijving

De Speciaal-verwijderaars bestaat uit zuiver reagerende stoffen, ondersteund door geselecteerde zeer werkzame organische oplosmiddelen. Lithofin Resin-EX dient in vele gevallen ter vervanging van (het milieu belastende en gevaarlijke) CKW-houdende reinigingsmiddelen.

### Eigenschappen

Lithofin Resin-EX maakt veel organische stoffen en verontreinigingen week en maakt deze verwijderbaar. Door de gelvorm is het opbrengen gemakkelijker.

#### Technische data:

Dichtheid: ca. 1,1 g/cm<sup>3</sup>

Vlampunt: >90°C(c.C.)

pH-waarde: 3

Uiterlijk: gel-achtig, wittig, troebel

Reuk: licht prikkelend

Oplosbaarheid in water: emulgeerbaar

### Toepassing

Voor het verwijderen van epoxybestratingsvoegmortel en epoxyhars-sluier. Ook zeer geschikt voor het verwijderen van organische stoffen zoals harsresten, verzegelingen en coatings, olie- en vetafzettingen, verf (graffiti) lak, betonverf, kleefstoffen, kunststofresten enz. Voor binnen en buiten te gebruiken.

Ondergrond: Alle klinker- en keramische oppervlakken, ruwe natuursteen zoals graniet, gneis, kwartsiet en beton en betonsteen.

### Verwerking

Vooraf een proefstukje doen.. Altijd uitsluitend op droge oppervlakken verwerken. Het oppervlak gedurende de inweektijd tegen vocht beschermen, omdat water de werking vertraagt.

Verwerkings-/ondergrondtemperatuur: +10 tot 30°C.

De vermelde inwerktijd verkort bij hogere temperaturen en verlengt bij lagere temperaturen.

### Verwerking bij plaaster-voegmortel:

Met de kwast of schrobber op het droge oppervlak zat opbrengen. Inwerktijd ca. 20-30 min. bij 20°C. Daarna water (of beter: Lithofin MN Vuiloplosser 1:10 verdund) bijgieten en doorschrobben. Aansluitend, al borstelend met veel water afsproeien. Altijd diagonaal op de voegen borstelen. Het oppervlak nogmaals goed met veel schoon water nawassen.

Verbruik: ca. 5 m<sup>2</sup>/kg afhankelijk van de graad van vervuiling.

### Verwerking bij epoxyhars (2 compo) -voegmortel:

Met de kwast of rol op het droge oppervlak zat opbrengen. Inwerktijd : ca. 3 uur bij 20°C. Daarna met een ruwe pad (bv groene pad) doorschrobben.

Vervolgens water toevoegen en schrobben. De vloeistof opnemen en onmiddellijk grondig naspoelen.

Verbruik: tot ca. 20m<sup>2</sup> per liter bij glazuurtegels.

Opmerking: Niet geschikt voor gepolijste of geslepen, kalkhoudende en soortgelijke zuurgevoelige steensoorten (b.v. marmer). Oplosmiddel- en zuurgevoelige delen zoals gelakte oppervlakken, kunststoffen, rubber e.d. moeten beschermd worden. Contact van het product met planten vermijden, vooraf en achteraf goed afspoelen

### Opslag

Kan koel en gesloten. Tot 2 jaren houdbaar.

### Milieubescherming

Tensiden zijn biologisch afbreekbaar volgens verordening (EG) nr. 648/2004.

Opruiming: Waste codes EWC/AVV 07 06 04\*.

Droge en zuivere lege verpakking is via inzamelsystemen recycleerbaar.

### Veiligheid

UFI: 9630-W09S-J008-9HDW

Ingrediënten volgens Verordening (EG) nr. 648/2004:

<5% niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen, benzylalcohol, zuren, oplosmiddelen, hulpstoffen.

Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten aanduiding b.v. EG-Richtlijn 1272/2008(CLP)

Symbol GHS 05, 07, waarschuwing

Benzylische alcoholen. Kan bijtend zijn voor metalen. Schadelijk bij inslikken. Schadelijk bij inademing.

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Buiten het bereik van kinderen houden.

Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende

handschoenen/oog-bescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig

afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven

spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

ADR2019: aanduidingen voor transport

VE	VE-aanduiding	gegevens op transportdocument
a) b)	LQ	geen, want beperkte hoeveelheid

### Verpakking (VE)

a) 1-liter fles met kindveilige sluiting (10 st. per doos)

b) 5-liter container (2 stuks in doos)

Houd er rekening mee dat de gegevens met betrekking tot milieu en veiligheid gelden voor het (geconcentreerde) product in de vorm waarin het wordt geleverd.

De hier gegeven adviezen zijn uitsluitend van vrijblijvende aard. Het gebruik van het product dient te worden afgestemd op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Wanneer er nog geen ervaring met het product is opgedaan en in geval van twijfel moet het product altijd eerst op een onopvallende plek worden uitgeprobeerd. (BNL7.19gps/4.19)