

Lithofin MULTI-SEAL Coating op waterbasis

Beschrijving

Lithofin MULTI-SEAL is een acrylaatbescherming die een zelfglanzende en weerbare laag vormt.

Eigenschappen

Na het drogen ontstaat een glanzende film die matte en ruwe tegels een mooie glans en elegant uitzicht verlenen. Vervuilingen dringen niet meer in het oppervlak en kunnen gemakkelijk afgewist worden. Ruwe tegels verkrijgen een zachter oppervlak en worden daardoor eenvoudiger om te onderhouden. De weerbaarheid van de film is goed. De beschermende film verhindert niet enkel het vroegtijdig slijten, ook het uitzicht van de vloer wordt verbeterd: de kleuren worden versterkt en ogen frisser. Bestaande slijtvlakken -zoals in loopzone's- worden zichtbaar verminderd.

Technische data

Dichtheid: ca. 1,0 g/cm³

pH-waarde ca. 9

Uiterlijk: witte dispersie/emulsie

Geur: praktisch reukloos

Toepassing

Voor het coaten en beschermen van nieuwe vloer- en wandbekledingen en voor het opruimen van reeds gecoate tegels. Enkel voor gebruik binnenshuis.

Ondergrond: ongeglazuurde keramische tegels en – klinkers, plavuizen en slijptegels, gezaagde en ruwe natuursteentegels in marmer, kalksteen, leisteen enz.

Advies: niet geschikt voor antislip tegels of voor dichte oppervlakken zoals geëmailleerde of gepolijste tegels. Voor druk belopen oppervlakken en buitenshuis adviseren we het gebruik van niet filmvormende impregneringen zoals Lithofin Vlekstop.

Verwerking

De ondergrond moet vrij van olie en vet, schoon en droog zijn. Verontreinigingen eerst met de daarvoor geschikte LITHOFIN reiniger verwijderen en goed met water naspoelen. Wij adviseren om een proefvlakje te doen. Aanbevolen hulpmiddel: spons, mop, niet-pluizende doek.

Lithofin MULTI-SEAL licht schudden en gelijkmatig aanbrengen. De op te brengen hoeveelheid is afhankelijk van het absorptievermogen van de vloer: er moet een dunne laag vloeistof op het oppervlak staan. Indien nodig een tweede laag dwars op de eerste na ca.8 uur aanbrengen.

Op een slechts licht poreuze ondergrond kan Lithofin MULTI-SEAL ook verdund verwerkt worden.

Verwerkingstemperatuur (oppervlak): 10-25 °C.

Verbruik: ca. 10-20 m²/liter afhankelijk van ondergrond.

Droogtijd: Het oppervlak is (voorzichtig) beloopbaar na ca. 2 uur.. Belloopbaar na ca. 2 uur naargelang omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid. Niet beloopbaar tijdens het drogen. De film is na 5 dagen volledig belastbaar.

Verdere verzorging

Voor het opruimen en onderhouden van de beschermende film kan men periodiek Lithofin MULTI-SEAL toevoegen aan het dweilwater (een kopje per 8 liter water). Het machinaal opboenen versterkt de glans en kan loopsporen verwijderen. De beschermende film is verwijderbaar met Lithofin MN Vuiloplosser of met Lithofin KF Intensiefreiniger.

Opslag

Gesloten en koel. Vorstgevoelig. Niet opslaan bij temperaturen onder 0°C. Ca. 3 jaar houdbaar.

Milieubescherming

Op waterbasis. Tensiden conform EU-richtlijn.

Opruiming: Waste codes EWC/AVV 07 01 99.

Droge en zuivere lege verpakking is via inzamelsystemen recycleerbaar.

Veiligheid

Op water basis, is na het opdrogen niet schadelijk voor de gezondheid. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Ingrediënten: acrylaten, wassen, hulpstoffen.

Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten aanduiding b.v.EG-Richtlijn 1272/2008(CLP):

--

ADR2019: aanduidingen voor transport		
VE	VE-aanduiding	gegevens op transportdocument
a) b)	--	geen

Verpakking

- a) 1-literfles met kinderveilige sluiting (10 st. in doos)
- b) 5-liter container (2 stks in doos)

Houd er rekening mee dat de gegevens met betrekking tot milieu en veiligheid gelden voor het (geconcentreerde) product in de vorm waarin het wordt geleverd.

De hier gegeven adviezen zijn uitsluitend van vrijblijvende aard. Het gebruik van het product dient te worden afgestemd op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Wanneer er nog geen ervaring met het product is opgedaan en in geval van twijfel moet het product altijd eerst op een onopvallende plek worden uitgetoet. (BNL7.19gps/4.19)